碳纤维增强 PC (RF-1031CF10)

Carbon fiber Reinforced PC (RF-1031CF10)

一般信息 General Information				
	特征 Features	● 导电 Electric conduction ● 高耐热 High Heat Resistance ● 尺寸稳定 Good Dimensional Stability		
	应用 Uses	●电磁屏蔽部件 ●Electromagnetic shielding components		
	形态 Forms	● 粒子 ● Pellets		
	加工方法 Processing Method	● 注塑 ● Injection Molding		
产品性能 Typical Properties				
		测试标准 Test standard	测试条件 Test Condition	典型值 Typical Value
物理性能 Physical	熔融指数 Melt Flow Index	ASTM D1238	300℃/1.2kg	12g/10min
	密度 Specific Gravity	ASTM D792	23℃	1.24g/cm^3
	成型收缩率 Mold Shrinkage	ASTM D955	23℃	0.2-0.3%
力学性能 Mechanical	拉伸强度 Tensile Strength	ASTM D638	50mm/min	99MPa
	断裂伸长率 Tensile Elongation	ASTM D638	50mm/min	4%
	弯曲强度 Flexural Strength	ASTM D790	2.0mm/min	148MPa
	弯曲模量 Flexural Modulus	ASTM D790	2.0mm/min	5300MPa
	悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact Strength	ASTM D256	23℃	90J/m
热性能 Thermal	热变形温度(未退火) Heat Deflection Temperature (Unannealed)	ASTM D648	1.82MPa	142℃
燃烧 Firing	阻燃性 Flammability	UL-94	1.5-3.0mm	HB
电性能 Electrical	表面电阻率 Surface resistivity	ASTM D257	-	1.0E+2 到 1.0E+6ohm

加工信息
Processing Guidelines

干燥条件 Drying	120℃, 4.0h
后段温度 Rear Temperature	265℃-280℃
中段温度 Middle Temperature	270℃-290℃
前段温度 Front Temperature	270℃-290℃
喷嘴温度 Nozzle Temperature	270℃-290℃
熔体温度 Melt Temperature	275℃-295℃
模温 Mold Temperature	110℃-115℃
背压 Back pressure	0.3-0.6MPa
螺杆转速 Screw Speed	40-60rpm

备注：
Note：

1. 所有数据为实验室典型值，仅供参考，不作为产品标准。
   All data are typical values from laboratory. The data are used for reference only， not as production standard.
2. 生产时避免材料和其他材料、灰尘及杂物接触。
   Avoid contact with other materials, dust and debris in the injection processing.
3. 注塑时避免材料长时间停留在螺杆中。
   Avoid long time stay in the barrel in the injection processing.